

Kleur-voegmortel

CODEx ELITERE

Waterafstotende, flexibele, gekleurde voegmortel voor voegbreedtes van 1 - 5 mm

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Waterafstotende, flexibele kleurvoegmortel voor het voegen van keramische tegels en platen met absorberende scherf, verkleuringsongevoelig natuursteen en marmerslag. Ook geschikt voor vloerverwarming. Voor tegels in binnen- en buitenruimtes.

codex Elitere voldoet aan de eisen CG2 WA volgens EN 13 888.

GESCHIKT O.A. VOOR/OP:

- ▶ Keramische tegels
- ▶ Klein- en middenmozaïek
- ▶ Verkleuringsongevoelig natuursteen en marmercomposiet
- ▶ Baden en douches
- ▶ Voor woning- en projectbouw
- ▶ Voor binnen en buiten
- ▶ Voor vloer en wand
- ▶ Op vloerverwarming

KLEUR:

Briljant wit	Crémewit	Pergamon	Zilvergrijs
Manhattan	Lichtgrijs	Agaatgrijs	Platinagrijs
Beton	Grijs	Grafiet	Antraciet
Piazza grijs	Villa grijs	Jasmijn	Bahamabeige
NL Text Sahara	Zandbeige	Karamel	Jurabeige
Kasjmiergrijs	Havanna	Mocca	Choco
Cotto	Mint	Mento	



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Voor voegbreedtes van 1 tot 5 mm
- ▶ Extra smeuijg en gemakkelijk te verwerken
- ▶ Kunststofversterkt
- ▶ Water- en vuilafstotend
- ▶ Briljante kleuren

De codex Elitere onderscheidt zich door zijn uitstekende verwerkingskenmerken en is verkrijgbaar in een zeer breed scala aan kleuren

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Foliezak: 5 kg Papieren zak: 12,5 kg
Verpakking	Alle kleuren: 5 kg Zilvergrijs: 12,5 kg
Houdbaarheid	Foliezak: 36 maanden Papieren zak: 12 maanden
Voegbreedte	1 tot 5 mm
Minimale verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25 °C
Ideale verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25 °C
Waterhoeveelheid / Mengverhouding	Circa 1,25 l/5 kg
Verwerkingstijd	Circa 1 uur*
Beloopbaar	Na circa 12 uur*
Belastbaar	Na circa 2 dagen*
Verbruik	0,3 - 1,3 kg/m ²

Bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De voegen moeten droog, schoon en vrij van stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden.

Tegellijmresten in verse toestand gelijkmatig diep uit de voegen verwijderen. Vervolgens de bedekking grondig reinigen. De bedekkingen pas voegen na volledige uitharding en droging van de legmortel. Het tijdstip waarop gevoegd kan worden is afhankelijk van de ingezette mortel. De bedekking leggen conform de legvoorschriften van de bedekkingsfabrikant.

Vanwege de soms sterke verkleuring moet een proefvoeg worden uitgevoerd op poreuze ondergronden (ook microporiën) en op gevoelige oppervlakken zoals gecoate glasmozaïeken, gecoate profielen en dergelijke) of onbekende bekledingsmaterialen. Gebruik indien nodig een geschikt voeghulpmiddel.

Productinformatiebladen van de gebruikte codex producten in acht nemen.

VERWERKING:

1. Koud, schoon water in een schone emmer doen. Inhoud van de zak onder krachtig, mechanisch mengen toevoegen en mengen tot een smeulige, klontvrije massa. Na een korte rijpingstijd van circa 3 minuten nogmaals doormengen. Niet meer materiaal aanmaken dan binnen de verwerkingstijd verwerkt kan worden.
2. Voegmortel met een rubber spatel, rubber voegblad of sponsrubber voegplank diep en gelijk met het oppervlak inbrengen in de voeg. Indien nodig nawrijven. Zo weinig mogelijk voegmortel op het oppervlak van de bedekking achterlaten.
3. Na het aantrekken van de voeg(vingerproef), wast u de tegels met een vochtige spons of sponsplank diagonaal op de voeg. Gebruik altijd schoon water en ververs indien nodig meerdere keren. Spoel de spons regelmatig uit en knijp hem goed uit. Gebruik zo min mogelijk afwaswater en laat geen waterfilm of plassen achter op de voegen.
4. Indien nodig resterende voegsluier na verregaande uitharding van de voeg (na ca. 1 uur) verwijderen met een licht vochtige spons. Verse voegen niet afwrijven met een droge doek.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Koel en droog opslaan. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken.
- ▶ Het best te verwerken bij + 15 °C tot 25 °C. Lagere temperaturen vertragen, hogere temperaturen versnellen de uitharding.
- ▶ Verschillend absorbtiegedrag van de bedekking en verschillen in de vochtigheid tijdens het uitharden kunnen de kleurconsistentie van de voegmortel beïnvloeden.
- ▶ Het gelijkmatig bevochtigen van de uitgeharde voegmortel enkele uren na het voegen ondersteunt het uithardingsproces, zorgt voor een optimale kleur en duurzame voegkwaliteit.

- ▶ Vanwege de soms sterke kleuring moet bij bedekkingen met open poriën (ook microporiën) een proefvervoeging worden uitgevoerd.
- ▶ Bij gevoelige oppervlakken (zoals bijvoorbeeld gecoate glasmozaïek, gecoate profielen of dergelijke) kunnen afhankelijk van de werkwijze krassen optreden. Hier absoluut een proefvervoeging uitvoeren.
- ▶ Bij zwak of niet-absorberende tegels zoals bijvoorbeeld gres / porcellanato (E<0.5%) kan de wachttijd tussen het invoegen en afwassen langer worden. Voor deze bedekkingen bij voorkeur codex Brilliant Cristal inzetten.
- ▶ Vers gelegde oppervlakken beschermen tegen tocht, zon- en warmte-invloed.
- ▶ Voor zwembaden en gebieden en met verhoogde chemische of zuurbelasting codex producten gebruiken volgens het actuele codex productoverzicht of technisch advies inwinnen.
- ▶ Niet geschikt voor toepassingen met verhoogde chemische- en zuurbelasting, hiervoor de gepaste codex producten overeenkomstig het actuele productoverzicht gebruiken.
- ▶ Om kleurschommelingen van de voegmortel in één project (bouw) te vermijden, voegmortel uit één charge verwerken.
- ▶ Bedekkingen met een ruw, ongeglazuurd oppervlak zo snel mogelijk na het voegen reinigen om te vermijden dat mortelsluiers zich vastzetten. Evt. wasbaarheid van de bedekking vóór het vervoegen controleren of een test uitvoeren.
- ▶ Cementaire voegen zijn niet zuurbestendig. Daarom kunnen zure reinigers (bijvoorbeeld met azijn- of citroenzuur) de voegen blijvend beschadigen. Voor reiniging daarom alleen neutrale of licht alkalische reinigers gebruiken.
- ▶ Wat de verwerking en werkzaamheden betreft, respecteer de informatie op de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbedekkingsfabrikant, de professionele geldende normen en richtlijnen die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.
- ▶ Chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

CONSUMPTION:

Speciale cementen, minerale toeslagstoffen, redispergeerbare polymeren en additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Bevat cement, chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Cement reageert met vocht sterk alkalisch, daarom contact met huid en ogen vermijden, eventueel meteen spoelen met water. Bij huidirritatie en contact met de ogen een arts raadplegen. Werkhandschoenen dragen. Bij het aanmaken stofmasker dragen.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, morsvrije papieren verpakkingen kunnen gerecycled worden. Productresten verzamelen, mengen met water, laten uitharden en als bouwafval aanbieden.