

2-componenten epoxyharsmortel

## CODEX X-TENSIVE

Gekleurde epoxyhars voeg- en lijm mortel voor hoge belasting



codex X-Tensive is een gekleurde 2-componenten epoxyhars voeg- en lijm mortel met een hoge bestendigheid tegen chemische en mechanische invloeden. Hierdoor is het reinigen van met codex X-Tensive gevoegde bedekkingen ook met reinigingsmachines, hogedrukreinigers e.d. mogelijk.

Dankzij de hoge chemische bestendigheid kan codex X-Tensive ook worden toegepast bij permanent contact met chemische stoffen, zoals sterke reinigings- en desinfectiemiddelen, zoals deze bijvoorbeeld voorkomen in de levensmiddelen- en drankenindustrie, grootkeukens, wellnessruimten en zwembaden (zie de chemicaliënbestendigheidslijst). Voor de reinigingsmaatregelen moeten de wachttijden in acht worden genomen om een voldoende uitharding en chemische belastbaarheid te waarborgen.

Voor het reguliere onderhoud kunnen neutrale, alkalische en zure reinigingsmiddelen worden gebruikt. De gebruikte reiniger moet overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant worden

toegepast en indien nodig worden verdund om de juiste reinigingsoplossing te verkrijgen. De concentratie van het gebruikte reinigingsmiddel moet worden aangepast aan de mate van vervuiling.

De reinigingsoplossing op de vloer/bekleding verdelen en de vervuiling zo nodig met behulp van een reinigingsmachine, schrobzuigmachine of een hogedrukreiniger (tot 100 bar) losmaken. Vervolgens het vuile water opnemen. De reinigingsoplossing niet laten indrogen. Het oppervlak naspoelen met schoon water om eventuele resterende reinigerresten te verwijderen. Het losgeweekte vuil altijd volledig verwijderen, omdat dit zich bij het verdampen van de reinigingsoplossing kan „concentreren” en daardoor tot een sterkere vervuiling van de voeg kan leiden.

Bij gebruik van hogedrukreinigers moet erop worden gelet dat, afhankelijk van de spuitkop, een minimale afstand van 25 cm tot de voeg wordt aangehouden en dat de temperatuur van het reinigingswater niet hoger is dan 75 °C.

De technische gegevens in de productinformatiebladen van codex X-Tensive moeten in acht worden genomen.

### Belangrijk:

De aangegeven waarden zijn gebaseerd op ervaringscijfers en dienen als algemene richtlijnen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het welslagen van de werkzaamheden, omdat wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de vakkundige verwerking. De reinigingsaanbeveling heeft uitsluitend betrekking op de epoximortel codex X-Tensive. De compatibiliteit van de gebruikte reiniger en de reinigingsmethode moet worden afgestemd op de aangebrachte tegel- of natuursteenvloer en op de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de vloer. In het algemeen wordt een reinigingsproef / proefvlak op een onopvallende plaats aanbevolen.