Productblad

Kleur-Voegmortel

CODEX BASIC COLOR

Waterafstotende, flexibele, gekleurde voegmortel voor voegbreedtes van 1 tot 5 mm

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Flexibele gekleurde voegmortel voor het voegen van keramische tegels en slabs met een eerder absorberend karakter, evenals verkleuringsongevoelige natuur- en kunststeen. Ook geschikt voor vloerverwarming. Voor wand en vloer binnen en buiten.

codex Basic Color voldoet aan de eisen van CG2 WA volgens EN 13 888.

GESCHIKT O.A. VOOR/OP:

- Keramische wandtegels
- Gres
- Klein- en middelgroot mozaiek
- Verkleuringsongevoelig natuursteen
- Badkamers en doucheruimten
- Sanitaire douchevoorzieningen in woningen en bedrijfsgebouwen
- Tegelbekledingen op vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- Voor voegbreedtes van 1 tot 5 mm
- Gemakkelijk te verwerken
- Met kunststof verrijkt
- Water- en vuilafstotend

KLEUR:

NL Textiljant wit	Zilvergrijs

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Foliezak
Verpakking	5 kg
Houdbaarheid	36 maanden
Voegbreedte	1 tot 5 mm
Minimale verwerkingstemperatuur	+ 5 tot + 25 °C
Ideale verwerkingstemperatuur	+ 15 tot 25 °C
Waterhoeveelheid / Mengverhouding	ca. 1,3 Liter / 5 kg
Verwerkingstijd	ca. 2 uren*
Beloopbaar	Na ca. 12 uren*
Belastbaar	Na ca. 48 uren*
Verbruik	0,3 - 1,3 kg/m²

*Bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Erfüllt die Anforderungen nach EN 13888 · CG2 WA

LEED contributing product

EPD

codex | A brand of Uzin Utz
NL | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefoon +31 53 5737373 | E-mail codex.nl@uzin-utz.com | Internet www.codex-x.com

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De randen van de voeg moeten droog, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Mortelresten in verse toestand gelijkmatig diep uit de voegen verwijderen. Reinig vervolgens de tegels grondig. Tegels die in een dunbedmortel zijn geplaatst, pas voegen nadat de gebruikte dunbedmortel voldoende is gedroogd. Bedekkingen die in een dik mortelbed zijn geplaatst, pas voegen nadat het mortelbed volledig is uitgehard en gedroogd. Neem de plaatsings- en verwerkingsinstructies van de fabrikant van de tegels in acht.

Vanwege de soms sterke kleurafgifte moet bij openporige bekledingsmaterialen (ook met microporiën), gevoelige oppervlakken – zoals gecoat glasmozaïek, gecoate profielen of vergelijkbare materialen – en onbekende tegelmaterialen altijd eerst een proefvoeg worden aangebracht. Gebruik indien nodig een geschikt voegmiddel ter bescherming van het oppervlak.

Raadpleeg ook de productinformatiebladen van de overige gebruikte codex-producten.

VERWERKING:

1. Doe koud, schoon water in een schone emmer. Strooi het poeder al krachtig roerend in het water en meng tot een homogene mortel. Meng na een korte rijpingstijd nogmaals door. Maak niet meer materiaal aan dan binnen de verwerkingstijd kan worden verwerkt.
2. Breng de voegmortel met een rubberen trekker of voegspaan vlak met het oppervlak in de voegen aan en trek deze af, zodat de voegen volledig zijn gevuld. Werk de voegen na een korte wachttijd indien nodig nogmaals bij. Laat daarbij zo weinig mogelijk voegmortel op het tegeloppervlak achter.
3. Nadat de voegmortel is aangetrokken (vingerproef), wast u de tegels met een vochtige spons of sponsbord diagonaal ten opzichte van de voeg. Gebruik altijd schoon water en ververs dit indien nodig meerdere keren. Spoel de spons regelmatig uit en wring hem goed uit. Werk met zo weinig mogelijk waswater en laat geen waterfilm of plassen op de voegen achter.
4. Meng materiaal dat al begint aan te trekken niet opnieuw met water en voeg er geen poeder aan toe. Reinig gereedschap en vervuilde keramische oppervlakken in verse toestand met water.

- Chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

CONSUMPTION:

Speciale cementen, minerale toeslagstoffen, redispergeerbare polymeren en additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Bevat cement, chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Cement reageert met vocht sterk alkalisch, daarom contact met huid en ogen vermijden, eventueel meteen spoelen met water. Bij huidirritatie en contact met de ogen een arts raadplegen. Werkhandschoenen dragen. Bij het aanmaken stofmasker dragen.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, morsvrije papieren verpakkingen kunnen gerecycled worden. Productresten verzamelen, mengen met water, laten uitharden en als bouwafval aanbieden.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 11.2026