

Acryl-kit

CODEX DICHT-ACRYL

Gebruiksklare, primer-overlaagbare acryl-kit

TOEPASSING:

Overlaagbare, gebruiksklare, plastisch vervormbare acrylaatkit voor het voegen van naden met een geringe uitzetting in aansluit- en dilatatievoegen binnen zonder voortdurende belasting van vocht. Te gebruiken voor wand en plafondvoegen, inbouwdeelen raamkozijnen en vensterbanken en voor het sluiten van voegen bij planken vloeren vóór egalisatie werkzaamheden en voor het afsluiten van scheuren en voegen in metselwerk of pleister.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Privaat, project- en industriebouw
- ▶ Aansluitvoegen bij plafonds, inbouwdeelen, raamkozijnen en vensterbanken en deurlijsten
- ▶ Afdichten van voegen in planken vloeren vóór plamuurwerkzaamheden
- ▶ Raamkozijnen en dorpels en deurkozijnen

GESCHIKT OP:

- ▶ Gipsbouwstenen, gipsvezel- en gipskartonplaten
- ▶ Aan metselwerk, pleister en beton



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

codex Dicht-Acryl is een gebruiksklare acrylaat-kit die droogt door water af te geven. Na het uitharden is codex Dicht-Acryl UV- en verouderingsbestendig.

- ▶ Voor voegbreedtes tot 15 mm
- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Zelfhechtend
- ▶ Spanningsvrij uithardend
- ▶ UV- en verouderingsbestendig
- ▶ Overpleister- en overschilderbaar

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Kitkoker
Verpakking	310 ml
Verzendenheid/doos	12 kitkokers / doos
Houdbaarheid	24 maanden (vorstvrij)
Kleur	wit
Minimale verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 35 °C
Ideale verwerkingstemperatuur	+ 10 °C tot + 25 °C
Temperatuursbestendigheid	- 20 °C tot + 80 °C
Huidvorming	na ca. 10 Minuten*
Droogtijd / Doorhardingstijd	ca. 1 mm / dag*
Bewegingsopname	12,5 %
Shore-A-eindsterkte	10 - 20 volgens 53 505

* Bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De hechtvlakken moeten blijvend droog, vormvast, stof- en vetvrij zijn. Bij saneringswerkzaamheden moeten oude kit en verfresten en instabiele lagen volledig worden verwijderd. De voeg moet eerst met een geschikt, vulmateriaal van de juiste afmetingen (bijv. PE-rondsnoer, PE-folie) worden gevuld om een 3-vlakken hechting te verhinderen. Ter vermindering van vervuilingen resp. om een exacte voeg te realiseren bevelen wij aan om de randen van de voeg vóór het voegen af te dekken met tape. Productinformatiebladen van de gebruikte codex producten in acht nemen.

TOEPASSING:

1. Kitkoker boven de hals van de schroefdraad open snijden en de schuin afgesneden punt van het mondstuk erop schroeven.
2. Kit zonder luchtbellen onder goede zijkantbevochtiging in de voeg drukken.
3. Gevulde voegen vóór de vorming van een film (binnen 10 minuten) gladmaken met codex-gladstrijkmiddel en een geschikt gereedschap. Eventueel gebruikte tape vóór de vorming van een film verwijderen om te vermijden dat de voeg open scheurt.
4. Gereedschappen en vuil geworden oppervlakken in verse toestand met water reinigen. In uitgeharde toestand mechanisch verwijderen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Indien koel en droog bewaard in de originele verpakking minstens 24 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst en hitte. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.
- ▶ Optimale verwerkingsomstandigheden bij 10 – 25 °C. Het uitharden gebeurt door de afgifte van water aan de omgeving. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten daarom de droogtijd.
- ▶ Aangezien codex acrylkit droogt door de afgifte van water kunnen bij poreus natuursteen verkleuringen van randzones ontstaan door ingedrongen vocht. Daarom bij natuursteenvloeren testen uitvoeren op een onopvallende plaats.
- ▶ Bitumenhoudende stoffen en ondergronden kunnen tot verkleuringen in de codex acrylkit leiden en de afbreuk doen aan de hechting.
- ▶ Voor aansluit- en dilatatievoegen met sterke uitzetting codex producten overeenkomstig het actuele productoverzicht gebruiken.
- ▶ Diepere voegen eerst vullen met een PE-kabel met gesloten poriën.
- ▶ Om vervuiling aan de randen van de tegels te voorkomen evt. afplakken met zelfklevende tape, tape meteen na het gladmaken verwijderen.
- ▶ Bij het gebruik van andere gladstrijkmiddelen als de codex gladstrijkmiddelen kunnen verkleuringen optreden, daarom moet eerst een voeg bij wijze van proef worden gemaakt.
- ▶ Totdat de voegen volledig zijn gedroogd deze beschermen tegen verontreiniging en belasting door water.

- ▶ Naast alle geldende normen, richtlijnen en informatiebladen wordt aanbevolen om met name in acht te nemen:
 - ZDB-informatieblad: Dilatatievoegen in bekledingen en bedekkingen van tegels en platen
 - IVD-informatieblad nr. 3

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen vermijden. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. In gedroogde toestand fysiologisch en ecologisch zonder risico.

VERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Kunststof kokers met niet uitgeharde restinhoud zijn chemisch afval, kunststof kokers restloos leeggemaakt of met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.